


 PRODUCT DATA

ベースコート

ベースコートは素材と強く密着している目潰しの効いた仕上げ膜を形成し、トップコートの仕上がり感や耐水性、密着性を向上させます。最終の仕上がり感の優劣に大きな影響を与える重要な工程なので、素材や目的にあった仕上剤の選択が必要です。

ベースコートは一般的にベースコートスポンジで塗布しますが、ハケ塗りやスプレー塗布タイプのものもあります。

〔使用方法〕

ベースコート用スポンジにベースコートを含浸させます。したたり落ちない程度に絞った状態で甲革全体になるべく均一に塗布します。その際あまり力を加えず重ね塗りの回数が増えすぎないように拭くような気持ちで塗布することが望ましいです。ベースコートは通常1回塗りですが、吸収の激しい革には2回塗りが有効です。この場合1回目が乾燥してから2回目を塗布してください。2回目は特に塗りムラが出来やすいのでスプレー塗布用ベースコートをミディアムコートとして塗布する方法をお勧めします。

- フローベース 目潰し性：★★ 透明感：☆☆☆☆
カーフ・キップ向けのベースコートの標準品です。透明感が強く、塗りムラが出にくい仕上剤です。スポンジを使用して塗布してください。
- フィラーベース 目潰し性：★★★★ 透明感：☆☆☆☆
キップ・ステア向けのベースコートの標準品です。光沢や透明感、目潰し性に優れています。スポンジを使用して塗布してください。また、ベースコート手塗り後のミディアムコートとしてスプレー塗布も可能です。
- ニューフィラー 目潰し性：★★★★★ 透明感：☆☆
ステア・ゴードなどの目の粗い革に有効なベースコートです。特殊充填剤を配合し、手塗りタイプでは最も目潰し効果の高いベースコートです。スポンジを使用して塗布してください。
- VPベース #101 目潰し性：★★★★ 透明感：☆☆☆☆
キップ・ステア向けの粘性のある厚塗り可能なベースコートです。目潰し性と共に透明性も重視したタイプで応用範囲が広がっています。スプレーガンを使用して塗布してください。
- 新シミストップ 目潰し性：★★ 透明感：☆
ソフト革や素仕上げ調の革など、一般のベースコートではシミになりやすい革用のベースコートです。シミやムラになりにくく、革の色相や風合いを損なわない仕上がり感が得られます。スポンジを使用して塗布してください。
- スプレーベースAP 目潰し性：★★ 透明感：☆☆☆☆
ラッカー仕上革用のベースコートです。透明性があり、密着性が非常に優れています。スプレーガンを使用して塗布してください。

PRODUCT DATA

- セーブコート 目潰し性：★ 透明感：☆☆☆☆
カーフ・キップ向けのコンディショナー・ベースコート兼用の仕上剤です。目潰し性は弱いですが作業工程の短縮になります。スポンジを使用して塗布してください。

ベースコート塗布後、15～20分くらいで次の工程に進んでください。

※ ベースコート塗布後、2時間以上経過しますとベースコート自体の耐水性が強くなってしまい、トップコートなど他の仕上剤がはじかれたり密着不良をおこしたり、悪影響を及ぼします。乾燥し過ぎにもご注意ください。

<用品>

- ベースコート用スポンジ
ベースコート塗布用のスポンジです。乾燥時は硬化していますが、水分を含みますと軟化し、仕上剤を塗布しやすくなります。

使用素材の状態や作業条件など、変化する要因も多いため、事前に必ず仕上テストを行い、仕上がり感や物性をご確認下さい。

発行/株式会社 **JOYPA** 化成品

東京：東京都台東区寿4-16-7 TEL03-3844-7117
大阪：大阪市西区京町堀2-13-6 TEL06-6448-7814
www.columbus.co.jp

