

PRODUCT DATA

光沢剤

油性タイプの甲革用艶出し仕上剤です。革表面に塗布することで簡単に艶出しができます。水性仕上剤よりも乾燥が早く、粘性があるので1度に多くの量を塗布することができます。油性タイプですので耐水性が良く、色落ち防止効果も得られます。

艶感や目潰し度合いに応じて、各種光沢剤を選択して下さい。

- 新光沢剤 目潰し性：★★ 光沢：☆☆☆ **！油性タイプ！**
ガラス革
- Aコンク 目潰し性：★★★★ 光沢：☆☆☆☆☆ **！油性タイプ！**
ガラス革用の艶出し仕上剤です。新光沢剤に比べ膜厚で高光沢な仕上がりになります。コンディショナー処理後スプレーガンを使用して塗布して下さい。
- Eトップ #560 目潰し性：★★★ 光沢：☆☆☆☆ **！油性タイプ！**
ラッカー
- GL仕上剤 目潰し性：★★ 光沢：☆～☆☆☆☆ **！油性タイプ！**
天然皮革、人工皮革及びガラス革用の艶出し仕上剤です。艶有りタイプからマットタイプまで色々な艶感を選択できます。柔軟な皮膜で密着性が良好です。コンディショナー処理後スプレーガンを使用して塗布して下さい。
- ラッカーアメダス 目潰し性：★★★ 光沢：☆☆☆☆ **！油性タイプ！**
撥水効果と艶出しを兼ね備えた仕上剤です。ラッカー塗膜とフッ素樹脂が共存しているので撥水効果が持続します。コンディショナー処理後スプレーガンを使用して塗布して下さい。
- レザートップ、レザートップM **！油性タイプ！**
簡易ボンベタイプの艶出し仕上剤です。人工皮革やウレタン系合皮、ガラス革やラッカー仕上革などの樹脂仕上革に使用できる光沢剤です。速乾性で、乾燥後、高光沢な仕上がり感と色落ち防止効果が得られます。コンディショナー処理後スプレー塗布してください。Mはマットタイプにな

※ 油性タイプの仕上剤は引火性の液体ですので、火気のない場所でご使用下さい。また換気などを充分に行うなど、取り扱いに注意して下さい。

PRODUCT DATA

【甲革の仕上げ】

○ ラッカー仕上げ例

※ソフトな光沢のある仕上げ

コンディショナー油性A(布拭き) → Eトップ #560(スプレー塗布)

※撥水性のある仕上げ

CLクリーナー(布拭き) → スプレーベースAP(スプレー塗布) → ラッカーアメダス(スプレー塗布)

使用素材の状態や作業条件など、変化する要因も多いため、事前に必ず仕上テストを行い、仕上がり感や物性をご確認下さい。

発行/株式会社 **JOYPA** 化成品

東京: 東京都台東区寿4-16-7 TEL03-3844-7117

大阪: 大阪市西区京町堀2-13-6 TEL06-6448-7814

www.columbus.co.jp