

PRODUCT DATA

クリーム・アンチック

クリーム仕上剤は、水性仕上げの良さを十分に生かし、ソフトで深みのあるワキシー調の光沢を与えるために使用します。
アンチック仕上剤は甲革に着色したり色相を深める等をしてアンチック調の風合いを持たせ、商品のイメージアップをはかります。

艶感や染着性によりいろいろなタイプの仕上剤がありますので、希望する仕上がり感によって選択してください。

【使用方法】

布またはステイン用スポンジでうすく均一に塗りのぼして塗布してください。
余分なクリームを除去し、乾燥後充分に磨いてください。

〈クリーム仕上剤〉

○ リーガルクリーム改

天然皮革全般に使用できる手塗りタイプの軟質乳化性クリームです。しっとりとしたワキシー調の光沢が得られ、経時変化での白ぼけも少ないです。ステイン用スポンジや布などを使用して塗布してください。塗布後は充分に拭き取ってください。

○ モイスチャークリーム

ソフトな甲革素材の質感を生かす、高級感のある仕上がりになる乳化性クリームです。超微粒子ワックスを主成分とし、ノビの良いクリームで独特の手触り感があります。ステイン用スポンジや布などを使用して塗布してください。塗布後は充分に拭き取ってください。

○ マイルドクリーム

乳化ペーストタイプの仕上げ用クリームです。リーガルクリーム改よりも光沢があり、ソフトな仕上がり感になります。ステイン用スポンジや布などを使用して塗布してください。塗布後は充分に拭き取ってください。

〈アンチック仕上剤〉

○ リーガルアンチック

天然皮革全般に使用できる手塗りタイプのアンチック着色剤です。染着性が強くノビが良い乳化性クリームです。ステイン用スポンジや布などを使用して塗布してください。塗布後は充分に拭き取ってください。塗布量や塗布時間により着色力が変化します。

○ アンチックカラー

天然皮革全般に使用できるスプレータイプのアンチック着色剤です。染着性が強く、ワキシー調の光沢が得られます。スプレーガンを使用して塗布してください。また、布やステイン用スポンジなどを使用して塗布することも出来ます。塗布後は充分に拭き取ってください。塗布量や塗布時間により着色力は変化します。

○ ハイシャインアンチック

特殊樹脂とワックスエマルジョンを主体としたアンチック着色剤です。塗布後、下処理をすることでトップコートによる仕上げが出来ます。乾燥後は艶ぼけや色落ちが少ない仕上がりになります。ステイン用スポンジや布などを使用して塗布してください。スプレーガンを使用して塗布す

クリーム及びアンチック仕上剤はワックスを主成分としています。ワックス使用後には樹脂タイプの仕上剤は密着しませんので、通常クリーム仕上げは最終工程で行います。

PRODUCT DATA

※ クリーム塗布乾燥後、バフなどで余分なワックス分を拭き取ってください。ワックス分の除去が不十分ですと、経時変化などでワックスが白化する場合がありますのでご注意ください。また、着色剤が表面に残りますと色落ちの原因になります。充分拭き取ってください。

クリームの厚塗りは、拭き取りムラがでやすくなり、仕上がりを損なうばかりでなく、白化の原因になりますので、充分注意して下さい。

〈用品〉

○ スティン用スポンジ

クリームやボトムステインなどを塗布するのに最適なスポンジです。柔軟なスポンジで仕上剤を十分含み、塗布しやすくなっています。カッターなどでお好みの大きさにカットできます。

【甲革の仕上げ】

○ アンチック仕上げ例

※手塗り仕上げ

CLクリーナー(布拭き) → リーガルアンティック(スポンジ塗布) → 毛ブラシ

※スプレー仕上げ

CLクリーナー(布拭き) → アンチックカラー(スプレー塗布) → 毛ブラシ

使用素材の状態や作業条件など、変化する要因も多いため、事前に必ず仕上テストを行い、仕上がりを確認して下さい。

発行/株式会社 **JOYPA** 化成品

東京: 東京都台東区寿4-16-7 TEL03-3844-7117

大阪: 大阪市西区京町堀2-13-6 TEL06-6448-7814

www.columbus.co.jp

