

## 切り口用下塗り仕上剤

| 品名         | 特徴  |
|------------|---|
| 目止め液 #328  | 一定方向に塗り込みながら磨くことで切り口面の毛羽立ちを抑え平滑にします。粘性の非常に高い仕上剤です。<br>塗布後、半乾燥の状態での切り口用着色仕上剤を塗布して下さい。                          |
| T X 下塗り    | 素材の切り口に付着しやすい性質を持っており、塗り込みながら磨きますと切り口面の吸い込みを抑え、平滑にします。<br>革だけでなく布や合皮の切り口にも密着しますので貼り合せの素材などに最適です。              |
| 目止め液 K T   | 塗布・乾燥後熱ゴテを使用し磨くことで切り口面の毛羽立ち、吸い込みを抑え、平滑にします。<br>特殊ポリマーを使用していますので熱と圧力による作用で優れた目止め効果が得られます。                      |
| 目止め液 #686  | 粘性がある液体タイプの下塗り液で、切り口面の吸い込みが抑えられ、塗り込むことで平滑にします。<br>革や合皮などの切り口に使用できます。また乾燥後も少し粘着性が残りますので、切り口仕上剤との密着も良好です。       |
| 目止め液 #531改 | ヌメ革などの切り口向け、薄膜タイプの下塗り仕上剤です。<br>素材本来の雰囲気を生かします。<br>切り口部分の革の繊維と密着しやすい性質を持っています。<br>シミになりにくいので表面がシミになりやすい革に最適です。 |
| エッジサーフェイサー | 柔軟で密着性の高い仕上膜を作り、高い目止め効果を持つ下塗り仕上剤です。<br>形状記憶樹脂を配合しましたので仕上膜の復元力により、屈曲による切り口部分の広がりを軽減します。                        |

- ・『目止め液 #328』など下塗り仕上剤の代わりに、フノリやCMCなどは絶対に使用しないでください。弊社切り口用仕上剤とは密着しません。
- ・はみ出しなどで素材表面に付着すると素材の種類によってはシミになる場合があります。
- ・素材の種類によって密着性が異なります。オイル革などの素材には密着しませんのでご注意ください。

## 【使用法及び使用上の注意】

### 〈目止め液 #328〉

布または『サウンドナイロン』などに含ませ、一定方向に塗り込みながら磨き込みます。乾燥しすぎますと耐水性が出てしまい、切り口仕上剤との密着性が損なわれることがあります。ご注意ください。

### 〈T X下塗り〉

ハケなどに含ませ、切り口に一定の方向に塗り込みます。指触乾燥後、切り口仕上剤を塗って下さい。  
重ね塗りをして仕上膜が厚くなりすぎますと、ワレを起こす場合がありますのでご注意ください。

### 〈目止め液K T〉

ハケなどに含ませ、塗布、乾燥後、180～200℃程度の温度の熱ゴテで磨いて下さい。高温の熱ゴテや過度の力での磨き込みは密着不良を起こす原因になるばかりでなく、素材を痛める事になります。温度管理など充分注意して下さい。

### 〈目止め液 #686〉

『サウンドナイロン』や布、ハケなどに含ませ、切り口に塗り込みます。指触乾燥後、切り口仕上剤を塗り残しが無いよう塗って下さい。  
合皮素材は様々な原料が使われているので素材によっては密着しない場合があります。

### 〈目止め液 #531改〉

布または『サウンドナイロン』などに含ませて一定方向に塗り込み、布ブラシやスリッカーなどを使用して磨いて下さい。  
過度の力での磨き込みは密着不良を起こす原因になります。ご注意ください。

### 〈エッジサーフェイサー〉

『サウンドナイロン』や布、ハケなどに含ませ、切り口に塗り込みます。指触乾燥後、切り口仕上剤を塗り残しが無いよう塗って下さい。  
合皮素材は様々な原料が使われているので素材によっては密着しない場合があります。

※素材の状態や作業条件など使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。事前に必ず仕上げテストを行いご確認ください。

ここに提供する情報は、弊社で信頼できると信じる資料に基づくものです。一旦、顧客の皆様の手へ渡った弊社製品については、その使用条件・方法などの管理ができませんので、弊社では責任を負いかねます。  
クレーム防止のため、仕上げ後の商品に対する検査および物性などは、責任をもってご確認ください。  
詳細が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご確認ください。

東京：〒111-8610 東京都台東区寿4-16-7

TEL：03-3844-7117

FAX：03-3843-1277

大阪：〒550-0003 大阪市西区京町堀2-13-6

TEL：06-6448-7814

FAX：06-6448-7791

担当

株式会社 **JOYPA** 化成品ルート

www.columbus.co.jp

コロンブスの業務用  
仕上剤・仕上用品  
スペシャルサイト

shoefinishing.jp