

PRODUCT DATA

合成底用

《合成底用仕上剤》

合成底を着色や艶出しをする仕上剤です。合成ゴムや天然クレープ、ウレタンなど素材それぞれに対応した様々な仕上剤があります。

〔使用方法〕

ゴム素材の表面をゴミや離型剤、油分などを取り除くため、布を使ってシンナーで拭きとります。シンナー拭きを行わない場合、密着不良を起こす事があります。乾燥後、ゴム底用仕上剤をスプレーガンやハケなどを使用して塗布します。乾燥後ワックスパフを行い、目潰しや艶出しを行います。

《合成ゴム用仕上剤》

○エクセレント

！油性タイプ！

一般的なゴム底、ゴムコバ用着色仕上剤です。乾燥性、密着性が良好です。スプレーガンを使用して塗布してください。

○ライトフィット

！油性タイプ！

目潰し性良好なゴム底、ゴムコバ用着色仕上剤です。エクセレントに比べ乾燥は多少遅くなりますが非常に高光沢な仕上がりが得られます。スプレーガンやハケなどを使用して塗布してください。

○ORBクレープ

！油性タイプ！

合成クレープやSBR素材のゴム底、ゴムコバ用着色仕上剤です。エクセレントに比べ艶はやや落ちますが密着性が非常に良好です。スプレーガンやハケなどを使用して塗布してください。

○カスタム#5118

！油性タイプ！

被膜が薄く、艶があまり出ないゴム底、ゴムコバ用着色仕上剤です。薄膜なので素材の質感を残した仕上がりが得られます。スプレーガンやハケなどを使用して塗布してください。

○MRソール

！油性タイプ！

ゴム底、ゴムコバ用メタリック着色仕上剤です。非常に高級感のあるメタリック調の仕上がりが得られます。スプレーガンを使用して塗布してください。

○新エクセレントハケ塗り

！油性タイプ！

エクセレントのハケ塗りタイプです。乾燥性、密着性が良好です。ハケなどを使用して塗布してください。

○カラートーン

！油性タイプ！

ゴムコバのチラン仕上用着色仕上剤です。着色剤に染料を使用していますので透明感のある革底調のチラン仕上げが得られます。スプレーガンの空気圧を下げ、液の粒子を粗く調整して塗布してください。必ず下地にエクセレントなどのゴム底用仕上剤を塗装した上から使用してください。

○ゴムアド

！油性タイプ！

ゴム底アドバン仕上用着色ベール液です。顔料による着色なので鮮やかな色相と風合いが得られます。スプレーガンを使用して塗布してください。必ず下地にエクセレントなどのゴム底用仕上剤を塗装した上から使用してください。乾燥後、研磨用ワックスを使用して研磨してください。


 PRODUCT DATA

○ソフテル

見た目にソフト感のあるゴム用仕上剤です。真球状のウレタン粉末が落ち着いたツヤ感とソフト感を与えます。スプレーガンを使用して塗布して下さい。

! 油性タイプ!

○下処理液PR

合成ゴム用の下処理液です。仕上剤の密着性を上げるための仕上剤で、布を使用して素材を拭き取りません。布拭き後30分以上放置することで効果を発揮します。

! 油性タイプ!

《天然クレープ用仕上剤》

○クレープダイ

天然クレープの風合いを損なわない染料タイプの着色仕上剤です。天然クレープに対する密着性、屈曲性が非常に良好です。スプレーガンやハケなどを使用して塗布してください。

! 油性タイプ!

《ウレタン用仕上剤》

○Uコート#22

ウレタン素材用着色仕上剤です。乾燥性、密着性に優れていて高い光沢が得られます。スプレーガンを使用して塗布してください。

! 油性タイプ!

○Uコート#37

ウレタン素材用ハケ塗り専用着色仕上剤です。乾燥性、密着性に優れていてボリューム感のある仕上がりが得られます。ハケを使用して塗布してください。

! 油性タイプ!

○UコートAV

ウレタン底アドバン仕上用着色ベール液です。染料による着色なので透明感のある色相と風合いが得られます。スプレーガンを使用して塗布してください。必ず下地に Uコート#22 などのウレタン素材用仕上剤を塗装した上から使用してください。乾燥後、研磨用ワックスを使用して研磨してください。

! 油性タイプ!

《プラスチックヒール用仕上剤》

○PG-1100

ABSプラスチックヒール用着色仕上剤です。密着性が良好で、ボリュームのある高光沢な仕上がりが得られます。スプレーガンを使用して塗布してください。

! 油性タイプ!

〈目潰し用ワックス〉

○フィラーワックス S

甲革仕上及び革底・スタック・ゴム底など各種底仕上全般に使用できる目潰し用フィラーワックスです。ソフトな硬さで目潰し性が良く、平滑性のある光沢を与えます。綿バフを使用してください。

〈艶出し用ワックス〉

○ハイクリスタルワックス

革底・スタック

甲革仕上及び革底・スタック・ゴム底など各種底仕上全般に使用できる最終光沢バフ用艶出しワックスです。透明性や光沢、平滑性に優れています。毛ブラシまたは紡毛バフを使用して下さい。

〈研磨用ワックス〉

○KCワックス

アドバン仕上用研磨ワックスです。研磨性が良く、作業性が良好です。綿バフを使用してください。

PRODUCT DATA

※ 油性タイプの仕上剤は引火性の液体ですので、火気のない場所でご使用下さい。また換気などを充分に行うなど、取り扱いに注意して下さい。

【靴底の仕上】

○ 合成ゴム底の仕上げ例

※一般的な仕上げ

シンナー拭き(布拭き) → エクセレント(スプレー塗布) → フィラーワックスS(綿バフ) → ハイクリスタルワックス(絨毛バフ)

※密着の悪い素材向けの仕上げ

シンナー拭き(布拭き) → 下処理液PR(布拭き) → (30分以上放置) → RBクレープ(スプレー塗布) → フィラーワックスS(綿バフ) → ハイクリスタルワックス(絨毛バフ)

使用素材の状態や作業条件など、変化する要因も多いため、事前に必ず仕上テストを行い、仕上がり感や物性をご確認下さい。

発行/株式会社 **JOYPA** 化成品

東京：東京都台東区寿4-16-7 TEL03-3844-7117

大阪：大阪市西区京町堀2-13-6 TEL06-6448-7814

www.columbus.co.jp

